HiC Fiber

STEEL WIRE FIBER FOR CONCRETE REINFORCEMENT

3G 80/60

Glued



0.75 mm
(0.029 inch)

60 mm
(2.36 inch)

DIMENSIONS

标准 *UNIT*	长度 *Length*	直径 *Diameter*	长径比 *Aspect Radio*	纤维数 *Fiber Count*
SI	60 mm	0.75 mm	80	4,800 /kg
US	2.36 inch	0.029 inch	80	2,100 /lb

PROPERTIES

- Tensile strength(R) : 1,225 N/mm^{2}m (159,500 psi)
- Young's Modulus : 210,000 N/mm^2 (30,457,900 psi)
- Minimum dosage : 15kg/m3

PACKAGING

- 20kg(44lb) Paper bag
- 1000kg(2200lb) Big bag

STORAGE & HANDLING

- Store in dry area.
- Wear gloves when handling fibers.

COMPLIANCE

- HICFIBER ® Steel fiber meets the following standards.

- ASTM A 820/A820M
- EN 14889-1

CERTIFICATES

- HICFIBER ® Steel fiber is certified China Standard.
- All HIC plants are certified ISO 9001 ISO 45001 and ISO 14001.

OMSAR TRADE & CONSULTING
Insurgentes Sur 605 - 1205B Ciudad de M é xico
Tel : 55 2699 9883 I E-mail : omarg.sarabia@omsar.com.mx